



AQUADECKS®

SATURADOR MATE AL AGUA
TODAS LAS MADERAS



DESCRIPCIÓN

Saturador de aspecto mate. Protege la madera contra las agresiones climáticas, conservando su veteado y belleza natural. Conserva el color original de la madera o da el tono seleccionado en la elección de colores.

PROPIEDADES

- Protección UV reforzada
- Conserva el aspecto natural de la madera
- No se descama
- No oscurece
- Listo para usar - Fácil aplicación
- Secado rápido. Olor muy bajo
- Fácil mantenimiento sin lijar ni decapar



DESTINO

- Directo sobre madera nueva, preparada o sin tratar
- Maderas exóticas: Teca, Ipé, Bangkirai, Acacia, Maçaranduba,...
- Madera resinosa: Douglas, Alerce, Cedro rojo, Abeto, Autoclave...
- Madera Termotratada
- Terrazas, chalets, revestimientos, muebles de jardín...

MATERIAL	FORMATO	ACABADO
Brocha	1L	Mate
Rodillo	5L	
Pistola	20L	
		USO
		Exterior



MIEL



MOVINGUI



TECA



PADOUK



GRIS
ANTIGUO



GRIS
GRAFITO



ÉBANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia 1 clase 4a/7b2 según norma NFT36.
Ligante	Alquídico.
Disolvente	Agua.
Olor	Sin olor.
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente.
Ph	8-9
Densidad	1.01 +/-0.05 à 20°C
Viscosidad	CF4 30-40"
Extracto seco	11% +/- 2%
Aspecto	Mate, conserva el aspecto de la madera.
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable.
COV	Valor límite UE para este producto (cat.A/f): 130g/l (2010). Este producto contiene max. 47 g/l.
Material de aplicación	Brocha, pad, rodillo o pistola.

Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	10 - 12 m ² /l por capa. Aproximadamente 5 m ² /l en sistema multicapa. El rendimiento práctico puede variar según el tipo, la condición de la superficie y la porosidad, y el modo de aplicación.
Secado y recubrimiento	Puesta en servicio de terrazas y cubiertas: 48/72 horas según las condiciones meteorológicas.
Limpieza del material	Agua.
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir. Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Instrucciones generales:

La madera debe de estar limpia, seca (3 días de tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según las reglas del arte y las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y todo revestimiento antiguo.

Madera nueva:

- Proceder con el test de gota de agua. Aplicar agua en diferentes puntos de la superficie a tratar. Si el agua penetra en la madera, la porosidad es suficiente para que absorba el saturador.
- En caso contrario (en particular para maderas exóticas), prever una preparación previa del soporte (consúltenos) o dejar la madera sin protección durante 3 meses a la intemperie.

Madera gris sin tratar:

- Limpiar con NET-TROL®* puro.
- Lije la madera si es necesario (grano 100).

Madera gris ya tratada (aceitada):

- Eliminar el aceite con el sistema AQUANETT®*/PREPDECK®* + NET-TROL®*.
- Lije la madera si es necesario (grano 100).

Madera previamente pintada, teñida o barnizada:

- Decapar la madera con el sistema DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* o lijar.
- Lije la madera si es necesario (grano 100).

Importante: Después de la limpieza, dejar secar la madera (3 días en tiempo seco - humedad máxima de la madera 18%).

Siempre desempolve bien después de lijar.

- (1) No utilizar DILUNETT®* sobre maderas tánicas (Roble, Castaño, Cedro Rojo, etc.) por el riesgo de acumulación de tanino.

APLICACIÓN

- No diluir. Mezclar bien el producto antes y durante la aplicación, para evitar cualquier riesgo de sedimentación.
- Antes de comenzar, comprobar la penetración del producto, así como el color elegido en una pequeña parte de la superficie (esperar a que seque).
- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas.
- Aplicar entre +10°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente.
- La humedad relativa debe de estar en torno al 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. La humedad de la madera no debe ser superior al 18%.
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores.
- Aplicar una capa generosa de AQUADECKS® en la dirección de las fibras de madera, y sobre todo el largo de la tabla, insistiendo los extremos.
- Termine siempre en una esquina o una ruptura natural, como una puerta o una ventana.
- En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo para evitar marcas.
- No dejar secar entre capas. Aplicar la segunda mano "fresco sobre fresco". Cuando desaparezca el aspecto húmedo de la madera (aproximadamente de 10 a 15 minutos).

- Si es necesario, repetir la aplicación hasta la saturación del soporte (rechazo de la madera), en particular sobre maderas muy porosas del tipo Termotratadas, resinosas antiguas, etc.
- Alise el exceso de producto con una brocha (o incluso pase un paño sin pelusa) antes del secado para evitar que queden gotas o brillos al secarse: AQUADECKS® debe estar dentro de la madera y no en la superficie. El aspecto final debe de ser mate. Cualquier rastro de brillo es un signo de la presencia de producto en la superficie y debe limpiarse.
- En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme.
- AQUADECKS® debe aplicarse hasta saturar completamente la madera.

Nota: Puesta en marcha de terrazas y pantalanés: tráfico normal 48/72 horas, según condiciones meteorológicas.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual:

Cuando la madera se aclare con el tiempo, y antes de agrisarse, contemple una aplicación de mantenimiento con AQUADECKS® en una capa sobre la superficie, de manera general sin lijar ni decapar.

Mantenimiento tardío:

Cuando la madera se encuentre grisácea, limpiar con NET-TROL®*. Luego proceder a una nueva saturación con AQUADECKS® según el procedimiento anterior.

Mantenimiento de reemplazo:

Si desea realizar un cambio de color o si el tratamiento puesto está demasiado desgastado, elimine el producto con el sistema AQUANETT®*/PREPDECK®*+ NET-TROL®*. Luego proceda a una nueva saturación con AQUADECKS® según el procedimiento anterior.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte su FT.

Fecha de edición : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com**
**Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 (0)934 680 200****