

BLATPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE



DESCRIPCION

Imprimación anticorrosiva ignífuga de gran rapidez de secado para uso en superficies de hierro.

PROPIEDADES

Secado muy rapido, buen poder anticorrosivo y facilidad de aplicación, así como elevado rendimiento y cubrición.

APLICACIONES

Para la protección frente a la oxidación de toda clase de superficies de hierro, verjas, ventanas, puertas, estructuras, etc...tanto en taller como en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Gris.

Efectividad anticorrosiva: Buena (en ambientes urbanos e industriales moderados).

Adherencia: Buena.

Secado tacto: 15 ± 7 minutos a $25 \pm 8^{\circ}\text{C}$.

Repintado: Entre 2-4 horas.

Viscosidad: 160 ± 30 " F-4(copa Ford nº4) a $25 \pm 8^{\circ}\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $1,44 \pm 0,15$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: $6,5 \pm 1$ H.G.(grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimiento: 5-7 m²/kg y mano.

Estabilidad en envase: Más de 1 año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente de Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Máx.COVS 450 g/Lt.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologación:

-Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas:A₂, S₁, d₀.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar y desengrasar bien la superficie, eliminar las pinturas mal adheridas y cepillar los puntos de óxido o las partes oxidadas, hasta obtener hierro brillante (st.2).

MODO DE EMPLEO

Rebajar con nuestro Disolvente Universal 5-15%.

Se debe aplicar a pistola dejando uniforme el reparto.

sobre estas imprimaciones es necesario aplicar nuestros esmaltes sintéticos de acabado tipo Blatemplux, Pintaluz, etc.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Después de usar, tapar el envase, procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 5 y 20 Kg.
Colores: Gris.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 22/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
