



■ DESCRIPCIÓN

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Con conservante antimoho.

■ PROPIEDADES

- Elevada resistencia al frote húmedo.
- Excelente cubrición.
- Excelente blancura.
- Muy buena adherencia.

■ APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, yeso cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se desee ofrecer un acabado con brillo de cáscara de huevo (semimate).

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	liso y semimate
Cubrición	Elevada
Blancura	Excelente.
Adherencia	Buena
Resistencia al frote húmedo	Clase 2, UNE-EN 13.300.
Finura	6 ± 1HG. (grados hegman) (UNE-EN-ISO 1524)
Viscosidad	115 ± 15 uk (unidades krebs) a 25 ± 10°C. (UNE 48-076).
Densidad	1.45 ± 0,10 gr/cc. (UNE-EN-ISO 2811-1)
Rendimiento	9-13 m ² /lts. y mano.

Secado	30-60 minutos.
Repintado	4-6 horas.
C.O.V. ; 2004/42/II (A/a) (75/30) MAX. COVS: 30 g/L.	

■ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

▪ Superficies nuevas sin pintar.

Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.

▪ Superficies ya pintadas.

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico.

Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

▪ Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

■ MODO DE EMPLEO

- Aplicar dos manos de producto rebajado con un 5-15% de agua potable.

- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, dilución aproximada: brocha 5-15%, rodillo: 5-15%, pistola 15-30%.

SEDA 60 ANIVERSARIO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Fecha: 04 / 05 / 2020

■ RECOMENDACIONES

- No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas inferiores a los 5°C.
- Remover el contenido del envase hasta su homogenización.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.
- La temperatura de la superficie debe de estar 3°C por encima del punto de rocío.

■ PRESENTACIÓN

- En envases de 15 L.

■ ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

■ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene Diuron(CASS:330-54-1), Pyrethione zinc (CAS:13463-41-7), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS:26530-20-1), CMIT/MIT (CAS:55965-84-9) y BIT (CAS:2634-33-5).
- Puede provocar una reacción alérgica.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.

Pinturas Blatem S.L.

Ctra. Masía del Juez, 36 • 46909 TORRENT (Valencia, España) • Telf.: (34) 96 155 00 73 • Fax: (34) 96 157 37 20 • E-mail: blatem@blatem.com

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

