




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



METALIZADO ANTIOXIDANTE



DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de aspecto plata, para exteriores e interiores, basado en resinas alcídicas modificadas.

PROPIEDADES

Antioxidante, secado rápido y buen brillo, dureza, cubrición, rendimiento, así como fácil aplicación y gran resistencia a los roces, etc.

APLICACIONES

Fundamentalmente sobre soportes metálicos como acabado, tales como depósitos, estructuras metálicas, etc. también se puede aplicar como acabado sobre madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: brillante.

Secado: 45 ± 15 minutos a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad: 200 ± 20 s F-4 (copa Ford nº 4) a $25^\circ \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $0,98 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 9 - 12 m²/Lt y mano.

Dureza: Excelente.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 499 g/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Hierro:

Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con Minio Antioxidante o con Blatprimer Ignífugo Antioxidante.

Después de 24 horas aplicar Metalizado Antioxidante.

Madera:

Aplicar Selladora Sintética, lijar, limpiar el polvo y aplicar Metalizado Antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Diluir ligeramente con nuestro Disolvente Universal adaptando la viscosidad al equipo de aplicación. Brocha 5-10%, pistola 10-20%.

Se aplica a brocha o pistola.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

Después de usar, tapar el envase, procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 10/05/18

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
