



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



BLAT-MARINO



DESCRIPCION

Barniz alquídico con poliuretano y filtros ultravioleta de larga resistencia y duración para ambientes marinos y de alta montaña sobre madera al exterior.

PROPIEDADES

Excelente brillo, transparencia, elasticidad y facilidad de aplicación, así como buena dureza y secado; ofreciendo una mayor resistencia en ambientes marinos, de agua dulce y de alta montaña.

APLICACIONES

Para el barnizado de madera al exterior en embarcaciones recreativas y de pesca, así como para la protección de la madera al exterior en general y en alta montaña.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Brillante.

Nivelación: Excelente.

Adherencia: Buena.

Brochabilidad: Excelente.

Secado: 5 ± 1 hora.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad: 110 ± 35 " F-4 (capa Ford nº 4) a $25^\circ \pm 8^\circ\text{C}$ (ASTM D-1200).

Densidad: $0,92 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Transparencia: Excelente.

Rendimiento: $14-17 \text{ m}^2/\text{Lt}$ y mano.

Dureza: Buena.

Resistencia al exterior: Excelente Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Universal o Disolvente Limpieza.

COV: 2004/42/IIA(e)(500/400) Máx. COVS 380 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Madera nueva: Después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.

Madera barnizada:

Si el barniz esta en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo.

Si el barniz esta en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en una madera nueva.

Nota: Si la madera tiene sal hay que lavarla.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano diluida con un 15-20% de Disolvente para Esmaltes y terminar con dos manos del producto tal cual o ligeramente diluido.

Dilución: Brocha 0-10%, rodillo 0-10 %, pistola 10-20%.

RECOMENDACIONES

No barnizar a pleno sol ni con rocío.

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho tiempo en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 250 ml, 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 28/06/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
